

# Certificado de Especificações Técnicas

CEUSA


PRODUTO: ARCOS BRANCO  
FORMATO: 437x631x11,5mm

CONTÉM: 6 Peças 1,65m<sup>2</sup> 17,76 SQFT

GRUPO: Bilb

| Características Técnicas                         | ISO       | Exig.         | Unid. | Especificação |
|--|-----------|---------------|-------|---------------|
| VAR.DIM.EM REL.W L.MAIOR                         | 10545-2   | ±1,0          | mm    | ±0.50         |
| VAR.DIM.EM REL.W L.MENOR                         | 10545-2   | ±1,0          | mm    | ±0.50         |
| VARIACAO DA ESPESSURA                            | 10545-2   | ±0,50         | mm    | ±0,50         |
| RETIDAO DO LADO MAIOR                            | 10545-2   | ±0,80         | mm    | ±0,80         |
| RETIDAO DO LADO MENOR                            | 10545-2   | ±0,80         | mm    | ±0,80         |
| DESVIO ORTOG.LADO MAIOR                          | 10545-2   | ±1,50         | mm    | ±1,50         |
| DESVIO ORTOG.LADO MENOR                          | 10545-2   | ±1,35         | mm    | ±1,35         |
| DESVIO DE CURVAT.DO CENTRO EM RELACAO A DIAGONAL | 10545-2   | ±1,80         | mm    | ±1,80         |
| DESVIO CURV. LADO MAIOR                          | 10545-2   | ±1,80         | mm    | ±1,80         |
| DESVIO CURV. LADO MENOR                          | 10545-2   | ±1,35         | mm    | ±1,35         |
| EMPENO EM RELACAO A DIAGONAL                     | 10545-2   | ±1,8          | mm    | ±1,8          |
| QUALIDADE DA SUPERFICIE                          | 10545-2   | ≥95           | %     | ≥95           |
| ABSORCAO D'AGUA                                  | 10545-3   | 6 a 10        | %     | 6 a 10        |
| RESISTENCIA A FLEXAO                             | 10545-4   | ≥18           | N/mm2 | ≥18           |
| CARGA DE RUPTURA                                 | 10545-4   | ≥800          | N     | ≥800          |
| CLASSE DE USO                                    | -         | -             | USO:  | 2             |
| RESISTENCIA A CHOQUES TERMICOS                   | 10545-9   | -             | -     | -             |
| COEFICIENTE DE DILATAÇAO LINEAR (X 10-6)         | 10545-8   | -             | C-1   | -             |
| EXPANSAO POR UMIDADE                             | 10545-10  | -             | mm/m  | ≤0.30         |
| RESISTENCIA AO GRETAMENTO                        | 10545-11  | Requerida     | -     | OK            |
| RESISTENCIA AOS PRODUTOS QUIMICOS                | 10545-13  | Min.Classe GB | -     | GA            |
| RESISTENCIA AO ATAQUE ACIDO/ALCALINO             | 10545-13  | Especificar   | -     | GLB           |
| RESISTENCIA DA SUPERFICIE A MANCHAS              | 10545-14  | Min.Classe 3  | -     | 5             |
| COEFICIENTE DE ATRITO DINAMICO SECO E MOLHADO    | NBR 16919 | Especificar   | -     | -             |
| VARIACAO DE TONALIDADE                           |           |               |       | V1            |

Obs: Produto em conformidade com a norma da ABNT NBR 13006  
Avaliação da reação ao fogo (NBR15575): Classe I (incombustível)  
USO 2- Uso em paredes internas e externas.

  
Andre Bez Batti  
Responsável Técnico